

Capatect-Fassadenputze R ir K

Dispersinis, siloksanu sustiprintas faktūrinis tinkas išorei.



Produkto aprašymas

Paskirtis	Paruoštas dengti faktūrinis dekoratyvinis tinkas, kurio rišiklis – organinė medžiaga. Naudojamas kaip viršutinė danga: “Capatect-WDV” apšiltinimo sistemos, B variantui; “Capatect-VHF” pakabinamų fasadų sistemos; Nepadengtam betonui; PII + PIII skiedinio grupių apatiniam tinkui pagal DIN 18 550; matiniams, apkrovą išlaikantiems dispersinių dažų sluoksniams; Apkrovą išlaikantiems mineraliniams sluoksniams. Netinka pagrindams su išsimušusiomis druskomis, taip pat plastikiniams arba mediniams pagrindams.	
Savybės	■ Sunkiai užsidegantis B1 – DIN 4102/DIN EN 13501 ■ Labai laidus vandens garams ■ Atsparus oro veiksmams, hidrofobiškas pagal DIN 4108 ■ Elastiškai dengiamas ■ Ekologiškas, silpno kvapo ■ Rišiklis: sintetinės dervos dispersija pagal DIN 18 558 ■ Skiedžiamas vandeniu ■ Atsparus šarmams, nesimuilina	
Pakuotė/ indų talpa	Kibirai 25 kg	
Spalvos	Balta. Gali būti nuspalvinama gamykloje pagal “CaparolColor” spalvininką arba “Caparol 3D” sistemą. Spalvinama spalvinimo sistemos “ColorExpress” mašinomis. Ypatingi atspalviai, kurių šviesio dydis > 20, pagal užsakymą. (šviesio dydis < 20 netinka apšiltinimo sistemoms). Maži kiekiai spalvinami „CaparolColor Vollton – und Abtönfarben (buvę „Alpinacolor“) arba „Amphibolin Vollton - und Abtönfarben“. Negalima pilti daugiau kaip 2%, nes antraip konsistencija bus per skysta.	
Blizgesio laipsnis	Matiniai	
Laikymas	Vėsiai, be ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.	
Techniniai duomenys	■ Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis $s_d H_2O$: ■ Vandens sugerties koeficientas: ■ Konsistencija:	dengiant ant “Capatect – Klebe - und Spachtelmasse 190”: maks. < 0,6 m DIN EN ISO 7783-2 $w < 0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ pagal DIN EN 1062 dalis 3 Pastos
Produkto numeris	620	



Dengimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibimą mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18 363, 3 pastr. nuorodų. Visiškai pašalinami apkrovos neišlaikantys emalinių, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai, taip pat apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai. Neatšokę mineralinių dažų sluoksniai nuvalomi sausi arba drėgnai.

Pelėsinų grybų, samanų arba dumbliagybių apnikti paviršiai nuvalomi vandens srove su slėgiu laikantis įstatyminių potvarkių. Nuplaunama „Capatex“ ir paliekama gerai išdžiūti. Pramoniniais teršalais arba suodžiais užteršti paviršiai nuplaunami vandens srove su slėgiu naudojant specialias valymo priemones pagal įstatyminius potvarkius.

Dengimo būdas

Tinkas dengiamas plienine mente arba specialia smulkaus tinko purškimo mašina per visą paviršių ir išlyginamas iki grūdelių. Iškart po to draskytas „samanėlė“ tinkas tolygiai apvaliai trinamas sintetine trintuve arba poliuretanine lenta. Raižytajam tinkui faktūra suteikiama pasirinktinai horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. Nuo įrankio pasirinkimo priklauso paviršiaus šiurkštumo pobūdis, todėl visada reikia dirbti tuo pačiu įrankiu.

Purškiant purškuko pasirinkimą lemia grūdelių dydis. Darbinis slėgis turi būti 0,3 – 0,4 MPa (3 – 4 bar). Purškiant labai svarbu atidžiai sekti, kad medžiaga būtų padengta tolygiai ir kad ties pastoliais nebūtų persiklojimų. Kad greta esančių paviršių faktūra išeitų vienoda, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti skirtingas kiekvieno meistro braižas. Kad neliktų nepadengtų vietų, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų ir dengti reikia mostu užgriebiant už ką tik padengto ploto.

Kadangi naudojami natūralūs užpildai ir granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta esantiems paviršiams dengti naudokite to paties numerio gaminius, o jei gaminių numeriai skirtingi, tai prieš tai juos sumaišykite.

Sluoksnių sandara

„Putzgrund 610“, kuris naudojamas kaip gruntas arba tarpinis sluoksnis, prieš tinkuojant spalvotu tinku, nuspalvinamas tinko spalva.

Prieš dengiant toliau, grunto arba tarpinis sluoksniai turi būti sausi.

„Capatect – WDV“ (apšiltinimo) ir „Capatect - VHF“ (pakabinamų fasadų) sistemos:

Nauja mineralinė armavimo masė:

gruntuojama „Putzgrund 610“.

Nauja armavimo masė be cemento:

gruntuoti nereikia.

po ilgesnės prastovos (pvz. peržiemojimo) atmosferos veiksnių pažeistas armavimo sluoksnis gruntuojamas „Putzgrund 610“.

PII ir PIII skiedinio grupių apatiniai tinkai:

Naujas tinkas paliekamas pastovėti nepadengtas ne mažiau kaip 2 sav., esant oro temperatūrai 20°C ir santykiniam oro drėgnumui 65%. Esant nepalankioms oro sąlygoms, kai vėjuota arba lyja, stovėjimo laikotarpis natūraliai prailginamas.

Papildomai nugruntavus paviršių „CapaGrund Universal“, išvengiamas kalkių prasiveržimas ir po 7 stovėjimo dienų išorinis tinkas jau gali būti dengiamas.

Seni tinkai:

Tinkuotinos vietos turi būti gerai nuvalytos ir išdžiovintos.

Stambiai akyti, truputį birūs, sugeriantys tinko paviršiai gruntuojami „Caparol OptiGrund E.L.

F.“ Tarpinis sluoksnis dengiamas „Putzgrund 610“. Stipriai sugeriantys, tepantys paviršiai gruntuojami „Dupa - grund“. Tarpinis sluoksnis dengiamas „Putzgrund 610“.

Betonas:

Ištepti arba tepantys betono paviršiai nuvalomi vandens srove su slėgiu, laikantis įstatyminių potvarkių.

Stambiai akyti, truputį birūs, sugeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F.“ Tepantys paviršiai gruntuojami „Dupa - grund“. Tarpinis sluoksnis dengiamas „Putzgrund 610“.

Matiniai, apkrovą išlaikantys dispersinių dažų sluoksniai:

Matinius, silpnai sugeriančius pagrindus reikia apdirbti tiesiogiai. Ištepiti, tepantys dažų sluoksniai nuvalomi vandens srove su slėgiu, laikantis įstatyminių potvarkių. Valant kitais būdais (plaunant, šveičiant, purškiant), naudojamas „Dupa - grund“. Tarpinis sluoksnis dengiamas „Putzgrund 610“.

Sąnaudos

Gaminio Nr.	Faktūra	Grūdelių dydis (mm)	Sąnaudos (kg/ m ²)
Capatect-Fassadenputz R20	Reibe (raižyta)	2,0	2,8
Capatect-Fassadenputz R30	Reibe (raižyta)	3,0	3,6
Capatect-Fassadenputz K15	Kratz (draskyta – „samanėlė“)	1,5	2,7
Capatect-Fassadenputz K20	Kratz (draskyta – „samanėlė“)	2,0	3,3
Capatect-Fassadenputz K30	Kratz (draskyta – „samanėlė“)	3,0	4,3

	Sąnaudos pateiktos be krėtimo ir suslūgimo nuostolių. Apskaičiuojant reikia atsižvelgti į objekto arba dengimo sąlygotus netikslumus.
Dengimo sąlygos	Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne didesnė nei + 30 °C . Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą ir gali būti dengiamas po 2 - 3 dienų. Tinkas džiūsta vykstant fizikiniais procesams, t.y. susidarant dispersijos plėvelei ir garuojant drėgmei. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, pagrindai džiūsta daug lėčiau.
Įrankių plovimas	Panaudoti įrankiai ir prietaisai iš karto plaunami vandeniu.
Medžiagos paruošimas	Medžiaga kruopščiai išmaišoma lėtaeigiu maišytuvu. Esant reikalui, reikiamai konsistencijai nustatyti skiedžiama vandeniu; dengiant rankiniu būdu iki 1%, purškiant - iki 2%.
Nuorodos	„Capatect-Fassadenputze“ tinkams, esant normaliai apkrovai, reikalinga apsauga nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikimo. Apsaugos užtikrinimui paviršius nudažomas dviem „ThermoSan“ sluoksniais. Kol tinkas džiūsta, pastoliai nuo lietaus apdengiami brezentu. „Capatect - Fassadenputze“ tinkai netinka horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova.

Nuorodos

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, iškart kruopščiai praplauti vandeniu. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Tikslesni duomenys, žr. „Saugos duomenis“.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės. EAK 08 01 12.
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-DF02F
Klientų aptarnavimo centras	UAB „Caparol Lietuva“ , Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt www.caparol.lt